



TERMÉKISMERTETŐ

SAMOTT LISZT

Csomagolás

2/1 PE tasakban 12 db/gyűjtőzsák

5/1 PE tasakban 5 db/gyűjtőzsák

Gyártja

Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt.

4150 Püspökladány, Község dűlő 1.

Tel/fax: 06 54/451-308, 06 54/451-420

E-mail: klorid@externet.hu

Web: www.klorid.hu

Erősen égetett durva szemcsésre őrölt tűzálló anyag.

A samott liszt alkalmas kandallók, tűzhelyek, cserépkályhák égésterének bélelésére. Fő funkciója a kályhacsempékben a csempe porozitásának kialakítása, amely a cserép hőtartó képességét biztosítja, valamint az általában zsírosabb anyag soványítása azaz feldolgozhatósága. Pl. öntés, préselés illetve mázazhatóság biztosítása.

Használat

A samott lisztet nátron-vízüveg oldattal pasztaszerű anyaggá keverjük úgy, hogy mindig a folyadékot adagoljuk a száraz anyaghoz (1 kg száraz samott liszthez kb. 3-4 dl vízüveg oldat szükséges). A jól kikevert paszta 60 percig dolgozható fel. Az aljzatnak szilárdnak, por- és piszok szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A keverék kb. 48 óra alatt szilárdul meg.

A szilárd anyag kialakulásához 30% agyag hozzáadása szükséges (kályhákban, kandallókban 850-900°C-on alakul ki a végleges kötés).

A felhasználásra kerülő nátron-vízüveg oldat lúgos kémhatású, ezért kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Összetétel

$\text{Al}_2\text{O}_3 \sim 38\%$

$\text{SiO}_2 \sim 57\%$

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \sim 2,8\%$

$\text{CaO} + \text{MgO} \sim 1,2\%$

Szemcseméret: 0-3 mm

Tárolás

Száraz helyen minőségét korlátlanul megőrzi.